FICHA TÉCNICA

BENTONCRYL

Verniz acrílico aquoso para betão e superfícies porosas - Exterior

- ***Excelente resistência à intempérie***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Realça a textura dos suportes***
- ***Boa aderência***
- ***Repelência à água***

DESCRIÇÃO:

Bentoncryl, é um verniz para betão e superfícies porosas baseado numa dispersão 100% acrílica pura. **Bentoncryl**, pode ser utilizado, com excelentes resultados, como acabamento de uma pintura nova, de forma a obter-se uma maior proteção e realce do suporte. É um produto de fácil aplicação, dando origem a uma película com boas características de aderência, durabilidade e resistência a intempérie.
Bentoncryl, possui repelência à água, um acabamento acetinado e é muito transparente, realçando assim a textura do suporte.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Acetinado / Liso

- *Cor*…….. Branco e cores

- *Rendimento*…….. 12 – 16 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.

- *Tempo de secagem*…….....*Superficial* – 30min a 1h.
  Repintura – 2 a 3h

- Ponto de inflamação …….. Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ i): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 100 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar seca, firme, isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.

- Aguardar pela cura total do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Em suportes anteriormente envernizados, deverá ser polido com uma lixa fininha, bem lavado e só depois aplicar Bentoncryl.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação poderá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo pêlo curto anti-gota ou à trincha, ou ainda a pistola convencional ou airless.

- Aplicar entre 1 e 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 5 a 10% com água, demãos seguintes diluídas entre 0 a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos- Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Jan 2017