FICHA TÉCNICA

VERNIPUR WB – BRILH.

Verniz de poliuretano aquoso

- ***Não altera o aspeto natural da madeira***
- ***Elevada durabilidade***
- ***Baixo odor***
- ***Fácil aplicação***

DESCRIÇÃO:

Vernipur WB - Brilh, é um verniz de poliuretano aquoso monocomponente.
Vernipur WB – Brilh, é um verniz aquoso que decora e protege a madeira com elevada dureza e durabilidade em interior e exterior.
Vernipur WB - Brilh, é um produto de fácil aplicação, dando origem a um acabamento com ótimo aspeto e grande resistência, possui baixo odor e secagem rápida.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Brilhante / Liso

- *Cor*…….. Incolor

- *Rendimento*……10 – 12 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.

- *Tempo de secagem*…….....*Superficial* – 1 a 2h.
  Repintura – 5 a 6h

- Ponto de inflamação …….. Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ j): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 138 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície a pintar deve estar seca, firme, isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- Em madeiras novas: Em madeiras novas, deve-se lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel de grão médio.
- Em madeiras anteriormente envernizadas: Raspar cuidadosamente a madeira sempre que haja degradação do verniz anterior. Proceder de seguida, como indicado para madeiras novas. Se não houver degradação do verniz anterior, efetuar uma lixagem ligeira.
- **Condições ambientais:**
    - Temperatura ambiente:
      - Superior a 12 ºC
    - Humidade relativa:
      - Inferior a 70%
    - Humidade do suporte:
      - entre 8 e 14 %

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

APLICAÇÃO:

- No caso de madeiras novas, aplicar 3 demãos de *Vernipur WB – Brilh*. efetuando um despolimento entre demãos com lixa de grão 220 para melhorar o aspeto do envernizamento.
- No caso de madeiras anteriormente envernizadas, aplicar diretamente 2 a 3 demãos de *Vernipur WB – Brilh*. efetuando um despolimento entre demãos com lixa de grão 220 para melhorar o aspeto do envernizamento.
- A aplicação deverá ser feita a rolo ou à trincha.

DILUIÇÃO:

- Sem diluição, pronto a aplicar.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- O verniz apresenta-se em embalagens de: - 0,75lt , 5lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav. 1ª-dod- Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt WWW.indercol.pt Jan 2017