FICHA TÉCNICA

DUROCOL WB – BRILH.

Verniz de poliuretano aquoso

- ***Não altera o aspeto natural da madeira***
- ***Elevada resistência à abrasão***
- ***Baixo odor***
- ***Fácil aplicação***

DESCRIÇÃO:

Verniz de poliuretano aquoso brilhante de um ou dois componentes.
Produto de fácil aplicação, dando origem a um acabamento com ótimo aspeto e resistência semelhante à dos produtos tradicionais base solvente.
Pode ser utilizado como dois componentes em soalhos, de forma a ter maior resistência química e mecânica, ou apenas um componente em portas, tetos, etc.
Possui baixo odor o que o torna ideal para aplicação de espaços interiores.
Secagem rápida.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Brilhante / Liso
- *Cor*…….. Incolor
- *Rendimento*……..……10 –12 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*……....*Superficial* – 1 a 2h.
  Repintura –5a 6h
- Ponto de inflamação ……..…….. Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/j): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 138 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície a pintar deve estar seca, firme, isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade, em soalhos encerados, assegurar total remoção da cera.
- Em madeiras novas: Em madeiras novas, deve-se lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel de grão médio.
- Em madeiras anteriormente envernizadas: Raspar cuidadosamente a madeira sempre que haja degradação do verniz anterior. Proceder de seguida, como indicado para madeiras novas. Se não houver degradação do verniz anterior, efetuar uma lixagem ligeira.

- **Condições ambientais:**
  - Temperatura ambiente:
    - Superior a 12 ºC
    - Inferior a 30 ºC
  - Humidade relativa:
    - Inferior a 70%
  - Humidade do suporte:
    - entre 8 e 14 %

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
  - No caso de adição do 2ª componente:
- Misturar os 2 componentes nas seguintes proporções de mistura (em peso ou volume):
  Durocol WB – Brilh. – 10 partes
  Catalizador – 2K – 1 parte
- Agitar bem durante 1 minuto. Deixar em repouso durante 5 minutos antes de iniciar a aplicação.

- *Duração da mistura* – Máximo 2 horas.

APLICAÇÃO:

- No caso de madeiras novas, aplicar 3 demãos de Durocol WB – Brilh. efetuando um despolimento entre demãos com lixa de grão 220 para melhorar o aspeto do envernizamento.
- No caso de madeiras anteriormente envernizadas, aplicar diretamente 2 a 3 demãos de Durocol WB – Brilh. efetuando um despolimento entre demãos com lixa de grão 220 para melhorar o aspeto do envernizamento.

- A aplicação deverá ser feita a rolo ou à trincha

DILUIÇÃO:

- Diluir todas as demãos entre 5 a 10%.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol

FORMATOS:

- O verniz apresenta-se em embalagens de: - 0,75lt , 5lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos- Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020