FICHA TÉCNICA

EMULSIM RE:

Tinta Plástica aquosa Para pintura de Relva Natural

- ***Inócua com contacto humano***
- ***Não queima a relva***
- ***Baixo odor***
- ***Excelente opacidade.***

DESCRIÇÃO:

Tinta formulada a partir de uma dispersão Estireno-Acrilica.
Tinta destinada à pintura de marcações de campos de relva natural, ou seja, apresenta duas características essenciais, não queima a relva e não provoca lesões ao corpo humano quando este entra em contacto com a tinta.
Possui um excelente poder de cobertura.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*……..……..Mate / Liso
- *Cor*…….. Branco
- *Rendimento*……....8 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*…….....*Superficial* – 30min a 1h.
  Repintura – 3h a 4h
- Ponto de inflamação …….. Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …… Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 10 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.
- A aplicação poderá ser feita pelos métodos tradicionais de marcação de relvados.

DILUIÇÃO:

- No máximo 5 % com água

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 15lts. e 60 lts (barricas)

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020