FICHA TÉCNICA

EMULSIM:

Tinta Plástica aquosa para interior

- ***Boa relação qualidade/ preço***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Baixo odor***
- ***Excelente opacidade.***

DESCRIÇÃO:

Tinta formulada a partir de uma dispersão Estireno-Acrílica.
Possui um excelente poder de cobertura e boa aplicabilidade.
Destina se especialmente à pintura de armazéns, garagens, e outros espaços quando se pretende uma tinta económica.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*……..……..Mate / Liso

- *Cor*…….. Branco e cores suaves

- *Rendimento*……10 – 12 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.

- *Tempo de secagem*…….....Superficial – 30min a 1h. Repintura – 5h a 6h

- Ponto de inflamação …….. Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……..Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 25 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.

- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jato de água sobre pressão (neste ultimo caso recomendamos só no exterior) retirar o máximo de tinta velha possível.
  Em superfícies novas, sobre suportes friáveis, alcalinos, farinhentos ou rebocos novos, aplicar um primário de penetração (PRIMACRIL “P”). No interior, sobre estuque projetado ou Pladur, aplicar uma demão de primário pigmentado (ISOLCRIL”PL”).

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo ou à trincha.

- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- Rolo pelo curto / trincha: 1ª demão diluída entre 5 a 10% com água, demãos seguintes diluídas a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020