# FICHA TÉCNICA

## ESMALCRIL - ACET:

*Esmalte Acrílico aquoso para interior e exterior*

- ***Excelente acabamento***
- ***Boa resistência à sujidade***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Baixo odor***
- ***Não amarelece***
- ***Grande durabilidade***

### DESCRIÇÃO:

Esmalte aquoso da mais alta qualidade formulado a partir de uma dispersão 100% Acrilica.
É especialmente indicado para a pintura de paredes interiores, mais especificamente, cozinhas, casas de banho, infantários, hospitais, restaurantes, entre outros, e para aplicar por cima de Massa de Karapas, deixando um ótimo acabamento.
Possui fácil aplicação, excelente lacagem, excelente resistência à lavabilidade e odor muito baixo.
Pode igualmente ser utilizado com ótimos resultados na pintura de madeira e metais.

### CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*……..……..Acetinado / Liso

- *Cor*…….. Branco e cores

- *Rendimento*……12 – 14 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.

- *Tempo de secagem*…….....Superficial – 30m a 1h
  Repintura – 6h a 8h

- Ponto de inflamação ……..... Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …… Valor limite da EU para este produto (Cat.A/b): 100g/l (2010). Este produto contém no máximo 95 g/l COV.*

**NOTA:** * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

## CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.

- No interior e exterior, em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jacto de água sobre pressão (neste ultimo caso recomendamos só no exterior) retirar o máximo de tinta velha possível.
  Em superfícies novas, sobre suportes friáveis, alcalinos, farinhentos ou rebocos novos, aplicar um primário de penetração (PRIMACRIL "P"). No interior, sobre estuque projetado ou pladur, aplicar uma demão de primário pigmentado (ISOLCRIL"PL").
  **Na Madeira**, deve-se preparar devidamente a superfície lixando-a para posteriormente aplicar uma demão de SUB-CAPA, voltar a lixar e posteriormente aplicar 2 a 3 demãos de ESMALCRIL - ACET.
  **Nos Metais,** deve-se igualmente preparar a superfície adequadamente dependendo do caso, para no final fazer o acabamento com ESMALCRIL - ACET.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo, trincha ou pistola.

- Aplicar 2 a 3 demãos.

## DILUIÇÃO:

- **Rolo pelo curto / trincha**: 1ª demão diluída entre 5 a 10% com água, demãos seguintes 5% com água.
  **Pistola:** 10 a 15 % com água.

## ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

## FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

## SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

---

A informação contida nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stoº. de António L-11 Pav. 1 A-dos- Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020