FICHA TÉCNICA

ESMALFER

Esmalte Alquídico Aquoso - directo à ferrugem

- ***Aplicação direta ao ferro***
- ***Proteção Anticorrosiva***
- ***Excelente dureza***
- ***Boa lacagem***
- ***Fácil de aplicar***

DESCRIÇÃO:

Esmalte alquídico aquoso acetinado desenvolvido para aplicação direta ao ferro, formulado com pigmentos de última geração que conferem excelentes propriedades anticorrosivas, que previnem o aparecimento e desenvolvimento da ferrugem, não sendo necessário o uso de primário.
Esmalte de boa qualidade que proporciona acabamentos com a performance de um esmalte sintético, com a vantagem de não ter o cheiro característico a solvente, favorecendo assim a nossa saúde e a que nos rodeia.
É de fácil aplicação, apresenta uma boa lacagem, dureza e resistência.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Acetinado / Liso
- *Cor*…….. Branco e cores
- *Rendimento*…… 10 – 14 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Substratos…… Ferro
- *Tempo de secagem (a 20ºC)*…....*Superficial* – 1h a 2h
  Repintura – 6h a 8h
- Ponto de inflamação …….. Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …… . Valor limite da EU para este produto (Cat.A/d): 130g/l (2010). Este produto contém no máximo 75 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

.

Ferro não ferroso: A superfície deve estar bem limpa de gorduras, poerias ou outra sujidade.
Ferro ferroso: Preparar a superfície de forma a remover fragmentos de ferrugem solta ou má aderência, de seguida escovar com escova de arame ou lixa.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC e humidade relativa inferior a 60%.

- Aplicar duas a três demãos de Esmalfer com rolo de pêlo curto, trincha ou pistola airless.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída CA. 5% com água, demãos seguintes diluídas CA. 0-5% com água. Pistola Airless Diluir CA. 10% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 0,75 lts , 5lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.
Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020