FICHA TÉCNICA

ESMALKYD

Esmalte Alquídico Aquoso

- ***Boa aplicabilidade***
- ***Excelente dureza***
- ***Boa lacagem***
- ***Boa opacidade***
- ***Boa flexibilidade***

DESCRIÇÃO:

Esmalte Alquídico aquoso Semi-Brilho para Madeiras e Metais, que vem substituir o Esmalte Sintético tradicional base solvente, apresentando as mesmas funcionalidades e características muito semelhantes, acabando assim com todos os inconvenientes ao nível do ambiente e saúde que um esmalte Sintético pode trazer.
É de fácil aplicação, apresenta uma boa lacagem, dureza, opacidade e flexibilidade que lhe permite acompanhar os movimentos naturais da madeira.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Semi-Brilho / Liso
- *Cor*…….. Branco e cores
- *Rendimento*……. 12 – 16 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Substratos……..…. Superfícies metálicas e madeiras.
- *Tempo de secagem (a 20ºC)*…....Superficial – 1h a 2h
  Repintura – 8h a 10h
- Ponto de inflamação …….. Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …….. Valor limite da EU para este produto (Cat.A/d): 130g/l (2010). Este produto contém no máximo 75 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nósrecomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

.

Em madeiras: Em madeiras novas, recomenda-se o uso de Sub-Capa Aqua e de seguida aplicar Esmalkyd para um acabamento perfeito. No caso de repintura, recomenda-se o uso de betume para madeira e Sub-Capa Aqua e posteriormente aplicar Esmalkyd. No entanto, o cliente deve ter em atenção o acabamento desejado para uma melhor escolha dos materiais usados.
Em ferro: A superfície deve estar bem limpa de gorduras, poerias ou outra sujidade e ausente de ferrugem. Caso o substrato contenha ferrugem, esta deve ser removida com uma lixa ou escova e de seguida aplicar Primetal FR. Depois de bem seco, aplicar Esmakyd Matte.
Metais não ferrosos: A superfície deve estar bem limpa de gorduras, poeiras ou outra sujidade. Aplicar Primetal FR para uma maior aderência, de seguida pintar com Esmalkyd.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC e humidade relativa inferior a 60%.
- Aplicar duas a três demãos de Esmalkyd com rolo de pêlo curto, trincha ou pistola.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída CA. 5% com água, demãos seguintes diluídas CA. 0-5% com água. Pistola: Diluir CA. 10% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 0,25 lts 0,75 lts , 5lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020