FICHA TÉCNICA

ESMALTE ÉPOXI - WB

Revestimento Époxi aquoso de 2 componentes.

- ***Grande resistência química e mecânica***
- ***Acabamento Brilhante***
- ***Odor quase imperceptível***
- ***Permeável ao vapor de água***

DESCRIÇÃO:

Revestimento Époxi aquoso de 2 componentes.
Ideal para ser aplicado apenas no interior, em locais onde a libertação de solventes seja um problema, como por exemplo, hospitais, escolas, zonas alimentares, entre outras.
Confere uma boa protecção aos suportes de betão sujeitos a agressões químicas e mecânicas, assim como uma excelente resistência à abrasão.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….. Brilhante / Liso
- *Cor*…….. Branco/ cores
- *Rendimento*……. 7 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempos de secagem*……..... *Superficial* – 2 a 4h.
  Repintura – 8 a 10h
  Tráfego Ligeiro – 24h
  Cargas leves – 3 dias
  Cura total – 7 dias
- Ponto de inflamação …….. Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ j): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 138 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície a pintar deve estar seca, firme, isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade. Após preparação prévia da superfície, aplicar diretamente 2 a 3 demãos

- **Condições ambientais de aplicação:**
  - Temperatura ambiente:
    - Superior a 10 ºC
  - Humidade relativa máx.
    - 70%

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

Proporções da mistura:
- Componente A - 1 parte (volume)
- Componente B – 1,5 partes (volume)

Duração da mistura: 2 horas (20ºC)

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída a 5% de água, demãos seguintes diluídas entre 0 a 5% de água.

ARMAZENAGEM:

Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- Mix de 5L e 15L

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt

Março 2020