FICHA TÉCNICA

HIDROREPELE 116 :

Hidrofugante aquoso – Para superfícies porosas.

- ***Repelente aquoso para superfícies porosas***
- ***Repela a água***
- ***Grande poder de penetrabilidade***

DESCRIÇÃO:

Hidrofugante aquoso de silicone.
Destina-se apenas a superfícies porosas, como por exemplo, telhas, tijolos, mármores, etc. Possui um grande poder de penetrabilidade através do suporte, e cria uma zona seca, hidrófoga , capaz de repelir a água.
É um produto incolor que não forma película e impede a absorção capilar da água, sem alterar a permeabilidade do suporte ao vapor de água.
Possui resistência suficiente à alcalinidade e aos raios UV
Não amarelece e é inócuo.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Acetinado
- *Cor*…….. Incolor
- *Rendimento*…….8 – 12 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*…….....Superficial – 30m a 1h.
  Repintura – 30m a 1h
- Ponto de inflamação …… Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …….. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ i): 140g/l (2010). Este produto contém no máximo 90 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.
- A aplicação deverá ser feita por pulverização.
- Aplicar 1 a 2 demãos.

DILUIÇÃO:

- Sem diluição. Aplicar conforme está na embalagem.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- Apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 20lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav.1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020