FICHA TÉCNICA

INDERVEDANTE:

Aditivo para cimento Acrílico.

- ***Forte aderência sobre todos os substratos***
- ***Excelente impermeabilizante***
- ***Promove a elasticidade do cimento***

DESCRIÇÃO:

Produto aquoso baseado em monómeros Acrílicos Puros.
Destina-se a ser utilizado como aditivo para cimento.
É um isolante que junto com o cimento forma uma massa elástica. Essa massa pode ser aplicada em terraços, paredes, algerozes, juntas de dilatação, reparação de fendas em parede, etc.**,** pode também ser utilizado em betonilhas ou rebocos (30% sobre a quantidade de cimento) para melhorar as características de elasticidade e impermeabilização.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*……..……..Mate / Liso

- *Cor*…….. Branco ou Cinzento (depende da cor do cimento utlizado)

- *Rendimento*……1 –3 m²/l, no entanto
  este valor pode variar
  caso a caso.

- *Tempo de secagem*……....Superficial – 5 a 6h.
  Demãos seguintes–12 a 24h

- Ponto de inflamação ……Não inflamável

- Compostos Orgânicos
  Voláteis (COV) ……..Valor limite da EU para este
  produto (Cat. A/ k): 100g/l (2010).
  Este produto contém no
  máximo 90 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a aplicar deve estar isenta de poeiras, gorduras, contaminantes ou qualquer outra sujidade.

- A mistura do Indervedante com o cimento (branco ou cinzento) deve ser feita na proporção de 1:1 (por exemplo, 1Kg de cimento para 1Kg de Indervedante). A 1ª demão deve ser aplicada mais diluída, (diluição feita com água) de forma a penetrar melhor na superfície, a quantidade de água pode variar entre os 20 e 30% dependendo do caso. Pode ainda ser adicionada ou não, uma rede de fibra de vidro sobre esta demão fresca, e aperta-la com uma espátula lisa. Quando a Massa estiver seca ao toque, aplica-se uma segunda de mão, no caso de levar a rede deve-se sempre aplicar 3 demãos de forma que a rede fique totalmente coberta. A 2ª e 3ª demão podem ser diluídas entre os 5 e 15%. De salientar que a espessura total da massa não deve ultrapassar os 3mm.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita a rolo ou a rodo.

- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 10 a 30% com água, demãos seguintes diluídas entre 5a 15% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivoaconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav.1 A-dos- Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020