FICHA TÉCNICA

INOVISOL :

Primário fixador Acrílico.

- ***Grande poder de fixação***
- ***Boa resistência aos alcalis***
- ***Grande poder de aderência***

DESCRIÇÃO:

Primário isolante de altos sólidos à base de uma dispersão Acrílica.
Possui uma grande resistência à alcalinidade residual das superfícies a tratar.
Apresenta uma superior aderência mesmo em situações mais adversas.
Inovisol, é uma base excecional para o sistema Véu-de-Noiva.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Acetinado
- *Cor*…….. Incolor; Branco ou Amarelo
- *Rendimento*……..6 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*…….....Superficial – 1 a 2h. Repintura – 4 a 6h
- Ponto de inflamação …….Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……...Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ h): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 20 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície deve estar seca e sem contaminantes.
- Aplicar as demãos necessárias ao tipo de acabamento.
- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.
- A aplicação deverá ser feita a rolo ou trincha.
- Aplicar 1 a 2 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 10 a 15% com água, demãos seguintes diluídas entre 5 a 10% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- Apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua Stº. António L-11 Pav. 1ª -dos- Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt

Março 2020