FICHA TÉCNICA

ISOLTERRA P:

Revestimento Acrílico Aquoso.

- ***Omite pequenas fissuras***
- ***Impermeável à água***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Baixo odor***
- ***Boa durabilidade da elasticidade***
- ***Boa resistência à alcalinidade.***

DESCRIÇÃO:

Revestimento elástico baseado em monómeros Estireno Acrílicos.
Destina-se especialmente a aplicação em superfícies horizontais, como por exemplo, terraços Caleiras, etc.
Assegura uma protecção eficiente em condições de temperaturas variáveis.
É impermeável à água, mas permeável ao vapor de água.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*……..……..Mate / Liso
- *Cor*…….. Branco e cores
- *Rendimento*…… 1 –3 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*…….....Superficial – 3 a 4h. Repintura –24h
- Ponto de inflamação ……. Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ k): 100g/l (2010). Este produto contém no máximo 90 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.

- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jacto de água sobre pressão, retirar o máximo de tinta velha possível.
  A 1ª demão deverá estar bastante diluída (entre 15 a 20%) de forma a funcionar como primário. Após a 1ª demão poderá ser ou não aplicada uma tela de suporte, seguido de 2º e 3º demãos de Isolterra P de forma a tapar por completo a tela (se for caso disso). A espessura do revestimento nunca deverá ser inferior a 1mm.
  Isolterra P é apenas um revestimento visitável, nunca transitável.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo pêlo longo ou à trincha.

- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 15 a 20% com água, demãos seguintes diluídas entre 5 a 10% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020