FICHA TÉCNICA

ISOPLÁSTICO:

Membrana aquosa elástica.

- ***Omite pequenas fissuras***
- ***Isolante de superfícies***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Baixo odor***
- ***Grande durabilidade da elasticidade***
- ***Boa resistência à alcalinidade.***

DESCRIÇÃO:

Revestimento elástico baseado num copolímero Acrílico, com óptimas características de isolamento.
Apresenta óptimas características de aplicabilidade, assim como uma excelente retenção de cor e resistência aos factores climatéricos.
Omite pequenas fissuras que o substrato possa vir a ter.
Impermeável à água, mas permeável ao vapor de água.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*……..……..Acetinado / Liso

- *Cor*…….. Branco e cores

- *Rendimento*…….3 –5 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.

- *Tempo de secagem*…….....Superficial – 1h. Repintura –24h

- Ponto de inflamação …….Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……...Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 35 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.

- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jacto de água sobre pressão, retirar o máximo de tinta velha possível.
- Em rebocos novos, superfícies caiadas ou onde a tinta velha esteja farinhada, deverá ser aplicado um primário de penetração (PRIMACRIL "P/ ISOLCRIL "PI") para depois proceder à pintura normalmente.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo pêlo longo ou à trincha.

- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 10 a 15% com água, demãos seguintes diluídas entre 0 a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020