FICHA TÉCNICA

PLASTEX 03 :

Tinta Plástica texturada – Exterior

- ***Disfarça pequenas imperfeições da superfície***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Baixo odor***
- ***Excelente aplicabilidade.***
- ***Excelente aderência.***

DESCRIÇÃO:

Tinta texturada de grão "normal" destinada à pintura de exteriores.
Permite disfarçar pequenas imperfeições das superfícies, nomeadamente pequenas fissuras, poros, reparações, entre outras.
Pode ser aplicada como acabamento final devido às suas excelentes características.
Apresenta boa aderência, pelo que é recomendada para todo o tipo de substratos.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…… Mate / Texturado "normal"
- *Cor*…….. Branco e cores
- *Rendimento*…….2 – 4m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*…….....Superficial – 3 a 4 horas. Endurecimento – 24h
- Ponto de inflamação …….Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ c): 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 35 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.

- Em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jato de água sobre pressão, retirar o máximo de tinta velha possível.
  Em rebocos novos, superfícies caiadas ou onde a tinta velha esteja farinhada, deverá ser aplicado um primário de penetração (PRIMACRIL "P) para depois proceder à pintura normalmente.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita com rolo rugo ou outro adequado ao desenho pretendido.

- Aplicar 1 a 2 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 10 a 15% com água, 2ª demão diluída entre 0 a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020