FICHA TÉCNICA

PRIMACRIL P :

Primário de penetração Acrílico.

- ***Grande poder de penetrabilidade***
- ***Boa resistência aos alcalis***
- ***Anti-Salitre***

DESCRIÇÃO:

Primário aquoso incolor baseado em resina Acrílica Pura.
Destina-se especialmente a rebocos de cimento não recobertos. Graças ao seu grande poder de penetrabilidade devido a possuir partículas muito pequenas, agarra as areias soltas e uniformiza o substrato.
Deve ser usado também, quando a superfície a pintar possui cal, pois se for aplicada tinta diretamente em cima da cal, esta não agarra. Deve-se então aplicar Primacril P que funciona como fixador para de seguida se proceder à pintura normalmente.
Pode funcionar também como anti-salitre retardando o seu aparecimento. No entanto deve-se ter em conta que o salitre é um problema do reboco muito difícil de ser resolvido.
Possui boa resistência à alcalinidade.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Acetinado
- *Cor*…….. Incolor
- *Rendimento*…….14 – 16 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Tempo de secagem…….....Superficial – 30m a 1h. Repintura – 5 a 6h
- Ponto de inflamação ……..Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ h): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 20 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície deve estar seca e sem contaminantes.

- Em rebocos novos, aguardar pela cura completa do cimento.
  De seguida, aplicar 1 demão de Primacril P de baixo para cima (para o produto não escorrer), até à saturação do suporte.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação poderá ser feita por pulverização, rolo ou trincha.
  NOTA: Quando aplicado a rolo ou à trincha, aplicar sempre de baixo para cima.

- Aplicar 1 demão.

DILUIÇÃO:

- Sem diluição. Aplicar conforme está na embalagem.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- Apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 20lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020