

# FICHA TÉCNICA

---

## **PRMAZUL**

*Primário aquoso Anti-Manchas*

- **Bloqueador de manchas**
- **Uniformiza substratos**
- **Boa opacidade**
- **Baixo odor**

### **DESCRIÇÃO:**

Primário aquoso Anti-Manchas baseado numa resina alquídica.

Isolante de superfícies contaminadas com manchas secas de humidade, nicotina, fumo, café, marcadores, entre outras.

De fácil aplicação, boa opacidade e baixo odor.

### **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:**

- *Acabamento*..... Mate / Liso
- *Cor*..... Branco
- *Rendimento*..... 10 – 12 m<sup>2</sup>/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- *Tempo de secagem*..... Superficial – 1 a 2h.  
Repintura – 4h a 5h
- *Ponto de inflamação* .....Não inflamável
- *Compostos Orgânicos Voláteis (COV)* .....Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ i): 140g/l (2010).  
Este produto contém no máximo 100 g/l COV.\*

## **CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:**

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- No interior e exterior, em superfícies anteriormente pintadas, deverá com uma escova ou jacto de água sobre pressão (neste ultimo caso recomendamos só no exterior) retirar o máximo de tinta velha possível.  
Sobre suportes friáveis, alcalinos, farinhentos ou rebocos novos, aplicar um primário de penetração (PRIMACRIL “P”) e de seguida aplicar PRIMAZUL.
- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5°C.
- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo pêlo curto antigota ou à trincha.
- Aplicar 1 ou 2 demãos.

## **DILUIÇÃO:**

- Todas as demãos diluídas entre 0 a 5% com água.

## **ARMAZENAGEM:**

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25°C, assim como preservada da exposição directa ao sol.

## **FORMATOS:**

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

## **SEGURANÇA:**

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

---

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiência acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: [geral@indercol.pt](mailto:geral@indercol.pt) [www.indercol.pt](http://www.indercol.pt)

Março 2020