FICHA TÉCNICA

PRIMETAL FR

Primário aquoso alquídico para metais ferrosos e não ferrosos

- ***Boa aplicabilidade***
- ***Ótima aderência***
- ***Bom poder anticorrosivo***
- ***Secagem rápida***
- ***Baixo odor***

DESCRIÇÃO:

Primário aquoso Alquídico para metais ferrosos e não ferrosos.
Confere uma proteção anticorrosiva que evita o aparecimento de ferrugem. Possui excelente aderência, fácil aplicação e baixo odor.
Substitui o tradicional primário base solvente.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Mate / Liso
- *Cor*…….. Cinzento
- *Rendimento*…….10 – 12 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Tempo de secagem…….....Superficial – 30min. a 1h.
  Repintura – 4h a 5h
- Ponto de inflamação ……..Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) ……Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ d): 130g/l (2010). Este produto contém no máximo 75 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- Superfícies novas – Se necessário, proceder à remoção da calamina e da ferrugem através de lixagem ou escovagem com escova de arame. Limpar a superfície a pintar com um solvente adequado, de modo a ficar isenta de sujidade, óleo, gordura ou outros contaminantes.

  Superfícies anteriormente pintadas – Remover o revestimento antigo e proceder como para as superfícies novas.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo, à trincha ou pistola airless.

- Aplicar 1 ou 2 demãos.

DILUIÇÃO:

- Rolo ou Trincha – Pronto a aplicar.
  Pistola airless – 5 a 10% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição directa ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 0,75lt ; 5lts

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objectivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020