FICHA TÉCNICA

SUBCAPA - AQUA:

Subcapa aquosa para madeiras

- ***Ótimo poder de enchimento***
- ***Secagem rápida***
- ***Boa aplicabilidade***

DESCRIÇÃO:

Formulada a partir de uma resina alquídica.
Desenvolvida para funcionar como primário para madeiras, de modo a proporcionar um melhor acabamento na lacagem com esmaltes aquosos.
Possui boa lacagem e nivelação, ótimo poder de enchimento, boa dureza, boa lixagem e secagem rápida.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Aspecto*…….. Mate / Liso

- *Cor*…….. Branco

- *Rendimento*…… 7 – 10 m²/l, no entanto Depende da rugosidade e Absorção do substrato.

- Tempo de secagem (a 20ºC e 60% H.R) Superficial – 1 a 2h Seco / Lixagem – 5 a 6h

- Ponto de inflamação ……Não inflamável

- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …….. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ d): 130g/l (2010). Este produto contém no máximo 10 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

- A superfície a pintar deve estar isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- **Em madeiras novas:** lixar a madeira no sentido das fibras da madeira.
- **Madeiras pintadas em mau estado:** remover a pintura anterior por raspagem.
- **Madeiras pintadas em bom estado:** lixar e remover gorduras e produtos de conservação com diluente apropriado.
  Em alguns casos, poderá ser necessário aplicar 2 ou 3 demãos de SubCapa - Aqua, lixando sempre entre demãos.
  Para um acabamento perfeito, recomenda-se de seguida, a aplicação de Esmalte Alquídico Aquoso (*Esmalkyd*), Esmalte Acrílico (Esmalcril) ou esmalte de poliuretano (*Esmalte PU – WB*).

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.

- A aplicação deverá ser feita, a rolo, à trincha ou à pistola.

- Aplicar entre 1 a 3 demãos, dependendo do suporte.

DILUIÇÃO:

- Cada Demão diluída entre 5 a 10% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020