FICHA TÉCNICA

TELHACRYL :

Tinta Plástica aquosa100% Acrílica para telhados

- ***Boa retenção de cor***
- ***Resistente a fungos e algas***
- ***Boa resistência ao envelhecimento natural***
- ***Excelente opacidade.***

DESCRIÇÃO:

Tinta formulada à base de uma dispersão 100% Acrílica.
É uma tinta de excelente qualidade, indicada para a pintura de telhados e beirados, podendo ser utilizada para a pintura de cimento, fibrocimento, entre outras. Possui um excelente poder de cobertura, boa aplicabilidade, ótima resistência às intempéries e boa retenção de cor.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Mate / Liso
- *Cor*…….. Branco, Preto, “cor telha”, “cor telha Algarve”, outras.
- *Rendimento*……..8 – 10 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Tempo de secagem……..... Superficial – 30min a 1h. Repintura – 4h a 6h
- Ponto de inflamação ……. Não inflamável
- - Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …….. .Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 25 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

CARACTERISTICAS DE APLICAÇÃO:

Telhados novos: Devem estar isentos de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade, para de seguida ser aplicado *Telhacryl*.
Telhados antigos: Limpar todo o telhado com o auxílio de uma escova ou jacto de água de modo a tirar toda a sujidade e tintas velhas que possam estar soltas. No caso de as telhas estarem pulverulentas ou degradadas deverá ser aplicado o primário *Primacril "P".* Se as telhas estiverem contaminadas com fungos e algas, deve aplicar-se Descontaminante, e de seguida aplicar *Telhacryl*.
Telhas hidrófugadas: Deverá fazer-se um ensaio prévio de forma a verificar se as telhas ainda se encontram hidrófugas. No caso de ainda estarem, não aconselhamos a sua pintura.

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.
- A temperatura ambiente deverá ser superior a 5ºC.
- A aplicação deverá ser feita pelos métodos tradicionais, ou seja, a rolo, à trincha ou à pistola.
- Aplicar 2 a 3 demãos.

DILUIÇÃO:

- 1ª demão diluída entre 10 a 15% com água, demãos seguintes diluídas a 5% com água.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- A tinta apresenta-se em embalagens de: - 1lt , 5lts e 15lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020