FICHA TÉCNICA

VELÁQUA

Velatura aquosa decorativa para madeira

- ***Boa aplicabilidade***
- ***Boa durabilidade em exterior***
- ***Baixo odor***
- ***Repelente à água***
- ***Secagem rápida***

DESCRIÇÃO:

Velatura aquosa baseada numa dispersão Acrílica Pura .
Protege e decorativa a madeira com uma excelente resistência à água e à ação da luz solar, com uma boa penetração na madeira.
Acompanha as dilatações e contrações da madeira. É de secagem rápida, baixo odor e ótima aplicabilidade.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- *Acabamento*…….…….. Acetinado / Liso
- *Cor*…….. Incolor, cores
- *Rendimento*……12 – 16 m²/l, no entanto este valor pode variar caso a caso.
- Tempo de secagem…….....Superficial – 30m a 1h.
  Repintura – 3 a 4h
- Ponto de inflamação …… Não inflamável
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV) …….. Valor limite da EU para este produto (Cat. A/ e): 130g/l (2010). Este produto contém no máximo 41 g/l COV.*

NOTA: * O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo a tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa e por nós recomendados. Não nos responsabilizamos pelos produtos que sejam obtidos por misturas de produtos por nós não recomendados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

- A superfície a pintar deve estar seca, firme, isenta de poeiras, gorduras ou qualquer outra sujidade.
- Em madeiras novas: Em madeiras novas, deve-se lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel de grão médio.
- Em madeiras com verniz ou velatura degradada ou madeiras pintadas: Raspar cuidadosamente a madeira. Assegurar que a superfície está isenta de pó, gordura ou outro contaminante. De seguida com a superfície perfeitamente limpa, proceder como para madeiras novas.

- **Condições ambientais:**
  - Temperatura ambiente:
    - Superior a 8 ºC
  - Humidade relativa:
    - Inferior a 70%
  - Humidade do suporte:
    - entre 8 e 14 %

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

- Antes de utilizar agitar bem o produto até homogeneizar por completo.

APLICAÇÃO:

- Aplicar entre 1 a 3 demãos de *Veláqua* efetuando um despolimento entre demãos com lixa de grão 220 para melhorar o seu aspeto.

- A aplicação deverá ser feita a rolo ou à trincha.

DILUIÇÃO:

- Sem diluição, pronto a aplicar.

ARMAZENAGEM:

- Deverá ser armazenado entre os 5 e 25ºC, assim como preservada da exposição direta ao sol.

FORMATOS:

- O verniz apresenta-se em embalagens de: 0,25lt ; 0,75lt ; 5lts.

SEGURANÇA:

- Produto de manipulação não perigosa. Fechar a embalagem após utilização. Manter longe do alcance das crianças.

A informação contida nesta ficha técnica tem como objetivo aconselhar os nossos clientes. É o resultado de muita experiencia acumulada, no entanto não evita que o cliente proceda aos seus próprios ensaios e provas particulares. Devido a diferentes condições de aplicação não pudemos garantir os resultados esperados.

Indercol, Lda

Rua de Stº. António L-11 Pav. 1 A-dos-Ralhados

2710 -006 Sintra

Tel. 219673407 Fax. 219673601 E-Mail: geral@indercol.pt www.indercol.pt Março 2020